

TECHNISCHES DATENBLATT

GAP 30 – Leichtspachtel Polyester 1.5Kg + Härter

PRODUKT INFORMATION

GAP 30 ist ein mittelviskoser 2-Komponenten-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit einem um ca. 30% reduzierten spezifischen Gewicht. Dadurch wird leichte Schleifbarkeit mit absolut geschlossener Oberfläche kombiniert. GAP 30 haftet auf Stahlblech, E-coat, galvanisiert Stahl, GFK und Holz und ist bereits nach kurzer Trockenzeit sehr gut schleifbar bei großem Abrieb.

<u>Farbton</u>	Grün
<u>Mischungsverhältnis</u>	100 : 2
<u>Härter</u>	GAP 51 Härter
<u>Topfzeit</u>	4 – 5 Min.
<u>Trocknung</u>	Objekttemp. 20°C: schleifbar 15 – 20 Min. Objekttemp. 60°C: schleifbar nach ca. 5 – 10 Min.

VOC Gesetzgebung

EU Grenzwert für das Produkt (cat. B/b): 250 g/l
Dieses Produkt enthält max. 5g/l VOC (0.04lbs/gal)

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Über +10°C und max. 80% Luftfeuchtigkeit

HINWEISE

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. GAP 30 und GAP 51 Härter gut mischen. Nicht über 3% Härter verwenden!

Kennzeichnung

	VbF:	Gefahrstoffverordnung:
GAP 30	entfällt	entzündlich, Xn enthält Styrol
Härter	entfällt	Xi reizend, brandfördernd, enthält Benzoyl-Peroxid

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.