

GYSO-Polyester Spritzfüller

Füller

Produkt

2-Komponenten Füller auf Polyesterbasis. Das Produkt eignet sich besonders gut zum Auffüllen von Unebenheiten, starken Schleifspuren, sowie grob vorgearbeiteten Reparaturstellen.

Eigenschaften

Kann auf fabrikneue oder geschliffene Altlackierungen, sowie auf blankes Stahlblech aufgetragen werden. Leicht schleifbar, schnelle Trocknung und sehr gutes Standvermögen auch bei hohen Schichtdicken zeichnet dieses Produkt aus.

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Lose Altbeschichtungen und Rost gut entfernen, alte Anstriche anschleifen.

Untergrund aufrauen, 2K-Lacke mattschleifen, Aluminium-Untergründe leicht anschleifen und mit EP grundieren, bei unterschiedlichen Alu-Legierungen immer Haftversuche durchführen.

Untergrund mit **GYSO-Reiniger 2005** oder **GYSO-Antisilikon** entfetten.

Wir empfehlen eine 2K EP Grundierung als Untergrund.

Spritzfüller gut aufrühren und mit 3-4 bar Luftdruck in 2 – 5 Spritzgängen auftragen.

Vor dem Überlackieren, mit 1K- / 2K-Füller isolieren.

GYSO-Polyester Spritzfüller ist mit den meisten Lacksystemen überlackierbar.

Hinweis: Nicht auf Thermoplastische Altlackierungen, 1K-Grundierungen und Säureprimern verarbeiten. Verzinkte Untergründe müssen mit EP-Grundierung abisoliert werden.



GYSO-Polyester Spritzfüller

Technische Daten

Basis	Polyester	
Härter	Peroxyde	
Verarbeitungstemperatur	ab + 10° C	(max. 75 % RLF)
Mischverhältnis nach Volumen	950 ml Füller : 50 ml Härter	(5%)
Mischverhältnis nach Gewicht	30 :1 (z.B. 300 g : 10 g)	
Verdünnung	max. 5%	
Topfzeit	30 min	(bei 20° C)
Trocknungszeit / schleifbar	2 - 3 Std.	(bei 20° C)
	ca. 30 min	(bei 60° C)
Fliessbecher Pistole	2.5 – 3.0 mm Düse	(3 - 4 bar Druck)

Lieferform

Gebinde	Dose à 1 lt / Karton à 6 Dosen Härter wird jeder Dose beigelegt
Farbe	grau
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)



Sicherheitshinweise

Enthält Lösemittel. Hinweise auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Anmerkung

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschließlich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.