

# GYSO-Flame Prevent A2

## Produkt

Schwer brennbares Feingewebe aus technischem Glastextil mit guter Abrieb- und Schnittfestigkeit. Brandklassifizierung A2-s1,d0, Brandverhaltensgruppe RF1.

Als Brandschuttlage im Flachdach- und Terrassenbau unter Bodenbelägen, auf Stelzlagern sowie als feuerhemmender Sicht- und Rieselschutz bei teiloffenen Wand- und Deckenverkleidungen.

## Verarbeitung

### Flachdach

Material ausrollen und mit Überlappung ca. 100 mm lose verlegen.

### Wand- und Deckenverkleidungen

Material ausrollen und mittels Tacker befestigen. Stösse ca. 100 mm überlappen. Stösse, Anschlüsse und Aufbordungen können mit GYSO-Folitack Nero oder GYSO-Membracoll MS geklebt werden.

## Technische Daten

|                       |                          |                |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| Basis                 | Glasseidengewebe         |                |
| Dicke                 | 0.12 mm                  |                |
| Flächengewicht        | ca. 127 g/m <sup>2</sup> |                |
| Zugfähigkeit längs    | ca. 200 N/cm             | EN ISO 13934-1 |
| Zugfestigkeit quer    | ca. 375 N/cm             | EN ISO 13934-1 |
| Brandklassifizierung  | A2-s1,d0                 | EN 13501-1     |
| Brandverhaltensgruppe | RF1                      |                |

## Lieferform

|             |                    |                  |                              |
|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Auf Rollen  | Breite<br>1'500 mm | Rolle à<br>100 m | Fläche<br>150 m <sup>2</sup> |
| Farbe       | schwarz            |                  |                              |
| Haltbarkeit | unbeschränkt       |                  |                              |

# GYSO-Flame Prevent A2

## Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.