



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1044

Holzleim Universal

Dispersionsklebstoff, universell

Produktvorteile

- ▶ kurze offene Zeit von 10 Minuten
- ▶ lösemittelfrei
- ▶ D2 nach EN 204 (Innenanwendung)



Anwendung

- ▶ nur für Anwendungen im Innenbereich
- ▶ ideal für alle üblichen Holzarten und Holzwerkstoffe

 **Die Holzfeuchte darf maximal 13% betragen.**



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1044

Technische Daten

Basis	Polyvinylacetat
Viskosität (mPa*s)*	10000
Feststoffanteil*	47 %
Empfohlene Holzfeuchte	max. 13 %
Verbrauch*	100 g/m ²
Offene Zeit (min.)*	10
Empfohlener Pressdruck	mind. 3 kg/cm ²
Pressdauer*	15 min / 25 °C
Griffest*	2.5 h bei 20 °C
Endfestigkeit (d)	3
Wasserbeständigkeit	D2 EN 204

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert