



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 1007

Placol 4507

Leimpulver für Heiss- und Kaltverleimung

Produktvorteile

- ▶ lange offene Zeit von 30 Minuten
- ▶ geeignet für Brandschutzelemente EI30
- ▶ Wasserbeständigkeit D3
- ▶ zum Verleimen mittels Hochfrequenz



Anwendung

- ▶ für allgemeine Furnierarbeiten
- ▶ gut geeignet zum Belegen von Kunstharzplatten (HPL)



Beutel immer gut verschliessen und trocken Lagern.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1007

Technische Daten

Basis	Selbsthärtender Pulver Harnstoffleim	
Konsistenz	Pulver	
Verdünnung	Wasser	
Lagertemperatur	< +20 °C	
Empfohlene Holzfeuchte	7 bis 12 %, optimal 8 bis 9 %	
Klebsoffmenge / Klebstoffauftrag	einseitig bei Warmverleimungen - beidseitig bei Kaltverleimungen	
Verbrauch*	140 bis 250 g/m ²	
Empfohlener Pressdruck	Mindestens 0,4 bis 1,5 N/mm ² (4 bis 15 kg/cm ²)	
Temp. Beständigkeit	+150 °C	
Wasserbeständigkeit	D3	EN 204-D3

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1007.4507.02	Karton à 5 kg (Bt. à 5 kg)	<input type="checkbox"/>	CHF 11.85 Preis per Kg
1007.4507.05	Karton à 25 kg (5 Bt. à 5 kg)	<input type="checkbox"/>	CHF 9.95 Preis per Kg