


Miracol 6360 Universal

Dispersionsklebstoff D3, universell

Produktvorteile

- ▶ universell einsetzbar
- ▶ Feuchtebeständigkeit D3
- ▶ offene Zeit ca. 8 min
- ▶ Presszeit ca. 10 min/20 °C
- ▶ für Kalt- und Warmverleimungen
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



Anwendung

- ▶ zur Verleimung von allen üblichen Holzarten, Holzwerkstoffen sowie Schichtstoff- und Holzverlegeplatten
- ▶ geeignet für Kalt- und Warmverleimungen
- ▶ für Anwendungen im Innenbereich



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1002

Miracol 6360 Universal / Datenblatt



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1002

Technische Daten

Basis	Polyvinylacetat Dispersion (PVAc)	
Konsistenz	flüssig	
Viskosität (mPa*s)*	8000	Brookfield
Feststoffanteil*	46.5 %	
Verdünnung	Wasser	
pH-Wert*	5	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.04	
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C	
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C	
Empfohlene Holzfeuchte	6 bis 12 %	
Offene Zeit (min.)*	15	
Empfohlener Pressdruck	0,25 N/mm² (2,5 kg/cm²)	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1002.6360.02	Kessel à 5 kg	○	
1002.6360.04	Kessel à 25 kg mit Hahnanschluss	○	
1002.6360.07	Kanister à 10 kg	○	
1002.6360.09	Kanister à 20 kg	○	
1002.6360.61	Flasche à 750 g Karton à 9 Flaschen	○	