

GYSO-Bitulastic 250

Produkt

Plastische Dichtungsmasse auf modifizierter Bitumen-Basis, faserverstärkt, lösemittelhaltig.

Eigenschaften

Plastisch, mit guter Haftung auf vielen glatten und porösen Untergründen wie Glas, Beton, Holz roh, Mauerwerk, eloxiertem Aluminium, Bitumen, sowie vielen Kunststoffen. Sehr hohe UV-, Alterungs-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit, beständig gegen Umwelteinflüsse.

Anwendungsbereich

Zur Abdichtung von Einfassungen, Dachdurchführungen und Wandanschlüssen, bei Bitumen- und Gussasphalt-Belägen. Für provisorische Verklebungen oder Abdichtungen von bituminösen Dachbahnen, für Fugen und Muffen an kunststoff- oder bitumenbeschichteten Metallrohren usw.

Verarbeitung

Untergründe müssen fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Fugen mit geeigneten Materialien vorfüllen. Korrodierende Metalle zuerst entrostet. Auf saugenden und nicht saugenden Untergründen wird eine Vorbehandlung z.B. mit GYSO-Primer K III empfohlen.

Dichtmasse mit Hand- oder Pressluftpistole satt in die Fuge einbringen, sofern nötig abglätten.

Technische Daten

Basis	Modifizierte Bitumen-Basis
Konsistenz	pastös, standfest
Spezifisches Gewicht	ca. 1,05 g/cm ³
Lösemittelgehalt	25 %
Volumenschwund	ca. 20 %
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 80 °C
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C
Gebrauchsdehnung	ca. 5 %

GYSO-Bitulastic 250

Lieferform

Gebinde	Kartusche à 310 ml, Karton à 12 Kartuschen
Farbe	schwarz, glänzend
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)

Warnhinweise

Enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere
Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten – nicht Rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Besonderes

Nicht unter + 5 °C verarbeiten. Nicht für begehbare Fugen und Bewegungsfugen sowie heikle Untergründe wie Naturstein geeignet. Teer- und Bitumenverträglich.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.