

Miracol 6274

Dispersionsklebstoff für den Fensterbau

Produktvorteile

- ▶ erfüllt FFF-FKS-EMPA-Richtlinie 08.03/2013 für Eckverbindungen, mit Miracol Härter 9504 für Lamellierung und Keilzinkung
- ▶ geeignet für Hochfrequenz
- ▶ Wasserbeständigkeit D3/D4



Anwendung

- ▶ für Fenster- und geschützte Fassadenteile
- ▶ für allgemeine Klebungen in der Holzindustrie mit erhöhter Feuchtigkeitsbeanspruchung



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1085

Miracol 6274 / Datenblatt



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1085

Technische Daten

Basis	Polyvinylacetat Dispersion (PVAc)	
Wasserbeständigkeit	D4	EN 204-D4
Wärmebeständigkeit	> 7 N/mm ²	EN 14257 WATT 91
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C	
Viskosität	3500 bis 8000 mPa·s	
Konsistenz	flüssig	
Feststoffanteil*	46 %	
Offene Zeit (min.)*	8	
Verbrauch*	80 bis 150 g/m ²	
Empfohlener Pressdruck	Mindestens 0.1 N/mm ² (1,0 kg/cm ²)	
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C	
pH-Wert*	3	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe
1085.6274.15	Kessel à 30 kg mit Hahnanschluss	○
1085.6274.20	IBC, Container à 600 kg	○
1085.6274.19	IBC, Container à 650 kg	○

Miracol 6274 / Datenblatt