

MiroSil 816

Spiegelklebstoff

Produktvorteile

- ▶ verträglich mit Spiegelrückseiten
- ▶ breites Haftungsspektrum
- ▶ elastisch
- ▶ lösemittelfrei
- ▶ gute Verarbeitbarkeit
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



MiroSil 816 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zur spannungsausgleichenden Verklebung von Spiegeln und Spiegelwänden auf Keramik, Glas, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz, Beton etc.
- ▶ für die Verklebung von deckend lackiertem und emailliertem Glas auf Fliesen, Beton, Holz und Gipsplatten in Küchen, Nasszellen, Läden, usw.



GYSO-Tipp

Speziell zur Verklebung von Spiegeln geeignet. Nicht geeignet für Spiegel mit transparenter Sicherheitsfolie (PE, PP, Polyester usw.) Klicken Sie hier für den Praxis-Tipp



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0655



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0655

Technische Daten

Basis	Silikon Alkoxy-vernetzend	
Konsistenz	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.00	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C	
Hautbildung (min.)*	10	+20 °C / 50 % RLF
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	3	+20 °C / 50 % RLF
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +120 °C	
Bruchdehnung (%)*	700	ISO 37, S3A
Shore A Härte*	38	
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm ²)*	0.5	ISO 37, S3A
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	1.7	ISO 37, S3A

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
0655.0760.99	Patrone 310 ml, mintweiss Karton à 12 Patronen		mintweiss	360

* siehe Datumsangabe