


Miraflex 9444 Elastic

Montageklebstoff Hybrid

Produktvorteile

- ▶ schleif- und überlackierbar nach Aushärtung
- ▶ schall- und vibrationshemmend
- ▶ dauerelastisch
- ▶ hohe Witterungsbeständigkeit
- ▶ für den Innen- und Aussenbereich



Anwendung

- ▶ für Klebeverbindungen mit hoher mechanischer Festigkeit in der Holz- und Möbelproduktion, im Bau- und Industriebereich, Carrosserie-, Fahrzeug-, Waggon- und Containerbau
- ▶ einsetzbar für Fahrzeugaufbauten, Metall-, Apparate- und Maschinenbau, Elektro-, Kunststoff, Lüftungs- und Klimatechnik, usw.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1632



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1632

Technische Daten

Basis	Silanmodifizierte Polymere (SMP)	
Konsistenz	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.5	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	
Lagertemperatur	+10 °C bis +25 °C	
Hautbildung (min.)*	12	
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	3	+2 °C / 50 % RLF
Offene Zeit (min.)*	10	
Volumenschwund (%)*	5	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Bruchdehnung (%)*	300	DIN 53504 / ISO 37
Shore A Härte*	50	DIN 53505
Reissfestigkeit (N)	2.5	DIN 53504 / ISO 37
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	1.8	DIN 53504 / ISO 37
Scherfestigkeit bei 23° C (N/mm ²)	1.5	DIN 53283 / ASTM D1002

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
1632.9444.05	Patrone 290 ml/440g Karton à 12 Patronen	○ weiss	450

* siehe Datumsangabe