

Polystrong 8966

Montageklebstoff mit hoher Anfangshaftung

Produktvorteile

- ▶ dauerelastisch
- ▶ schleifbar
- ▶ breites Haftspektrum
- ▶ lösemittel-, isocyanat und silikonfrei
- ▶ verletzt keine Ausschlusskriterien von Minergie-ECO



Anwendung

- ▶ vielseitig einsetzbar für Bau und Montage
- ▶ zur schnellen und haftstarken Verklebung unterschiedlicher Materialien wie Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, Keramik, Mauerwerk ohne zusätzliche Fixierung mittels doppelseitigen Klebebandes
- ▶ nicht geeignet für Naturstein



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1668



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1668

Technische Daten

Basis	MS-Polymer	
Konsistenz	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.57	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C	
Hautbildung (min.)*	15	+21 °C / 50% fLf
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	2	+21 °C / 50% fLf
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +90 °C	
Bruchdehnung (%)*	335	DIN 53504
Shore A Härte*	55	DIN 53505
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm ²)*	1.4	DIN 53504
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	2.2	DIN 53504

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
1668.0760.99	Patrone 290 ml, weiss Karton à 12 Patronen	○	weiss	540
1668.0760.10	Patrone 290 ml, grau RAL 7040 Karton à 12 Patronen	●	grau	540
1668.0760.20	Patrone 290 ml, schwarz Karton à 12 Patronen	●	schwarz	540
1668.0960.99	Beutel 600 ml, weiss Karton à 12 Beutel	○	weiss	540
1668.0960.10	Beutel 600 ml, grau RAL 7040 Karton à 12 Beutel	●	grau	540

* siehe Datumsangabe