

GLUKON[®]pebble

Sprühklebstoff für empfindliche Materialien

Produktvorteile

- ▶ einfacher Auftrag
- ▶ schnelle Verarbeitung
- ▶ breites Haftungsspektrum
- ▶ hohe Anfangshaftung
- ▶ gebrauchsfertig
- ▶ schwer entflammbar
- ▶ dichlormethanfrei



GLUKON[®]pebble / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zum Verkleben von heiklen Materialien wie Hochglanz HPL, dünnen Blechen, lackiertem Stahl sowie Möbeln, Linoleum und vielen weiteren Materialien
- ▶ für permanente und nicht-durchscheinende Verklebungen besagter Materialien durch sehr homogenen Klebstofffilm



GYSO-Tipp

Das Behälterventil muss nur bei einem Schlauchwechsel geschlossen werden. Das System ist mit offenem Ventil halt- und jederzeit einsetzbar.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1706



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1706

Technische Daten

Feststoffanteil*	30 %
Verarbeitungstemperatur Dose	+5 °C bis +25 °C
Verarbeitungstemperatur Umgebung	+15 °C bis +25 °C
Lagertemperatur	+10 °C bis +50 °C
Empfohlener Pressdruck	2,5 - 3 kg/cm ²
Ablüftzeit (min.)*	5
Offene Zeit (min.)*	240
Temp. Beständigkeit kurzfristig	+100 °C
Dynamische Scherfestigkeit (N/mm²)	1.03

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
1706.0500.00	Dose 500 ml, transparent Karton à 12 Dosen	○ transparent	540

* siehe Datumsangabe