

FlexSil 777

Silikon-Montageklebstoff

Produktvorteile

- ▶ universell einsetzbar
- ▶ UV-beständig
- ▶ witterungsbeständig
- ▶ temperaturbeständig
- ▶ verträglich mit Kunststoffglas
- ▶ verträglich mit PVB-Folien in VSG
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



FlexSil 777 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zur spannungsausgleichenden Verklebung verschiedener Materialien wie Glas, Metall, HPL sowie verschiedener Kunststoffe untereinander sowie auf Beton oder Mauerwerk
- ▶ besonders gut geeignet für Montagen mit hohen Temperatur- und/oder UV-Belastungen im Metall-, Fassaden- und Glasbau



GYSO-Tipp

Kann für die Verklebung von Verglasungsklötzen auf dem Isolierglas-Randverbund mit einer maximalen Klebstoffmenge von 0,5 cm³ verwendet werden.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1894



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1894

Technische Daten

Basis	Alkoxy-Vernetzendes Silikon	
Konsistenz	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.40	ISO 1183-1
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Hautbildung (min.)*	20	+23 °C / 50 % RLF
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	2	+23 °C / 50 % RLF
Volumenschwund (%)*	2	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +150 °C	
Bruchdehnung (%)*	480	ISO 37
Shore A Härte*	40	ISO 37
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm ²)*	1.0	ISO 37
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	3.0	ISO 37
Baustoffklasse	B1	DIN 4102-1:1998
Brandverhaltensgruppe	RF2	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
1894.0760.20	Patrone 310 ml, 424 g, schwarz Karton à 12 Patronen	●	schwarz	270
1894.0760.10	Patrone 310 ml, 424 g, grau Karton à 12 Patronen	●	grau	270
1894.0960.20	Beutel 580 ml, 794 g, schwarz Karton à 12 Beutel	●	schwarz	270

* siehe Datumsangabe