


DOWSIL 895

1K Silikon-Klebstoff für Structural Sealant Glazing

Produktvorteile

- ▶ für lastabtragende Klebungen
- ▶ hohe Temperaturbeständigkeit
- ▶ UV-beständig
- ▶ ozonbeständig
- ▶ geruchslos



DOWSIL 895 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ für die strukturelle und lastabtragende Verklebung von Glas und Metall im Fassadenbereich nach ETAG 002
- ▶ geeignet zur Anwendung in schlagzähen Fenstersystemen bei der Errichtung neuer bzw. Nachrüstung bestehender Gläser
- ▶ für allgemeine und witterungsbeständige Verklebungen von Glas, Email- und Reflexglas, eloxierten und polyesterlackbeschichteten Aluminium- und Edelstahlkonstruktionen



GYSO-Tipp

Für erstmalige Anwendungen im Structural Sealant Glazing (SSG)-Bereich empfehlen wir eine Vor-Ort-Schulung durch unsere Anwendungstechnik.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1895



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1895

Technische Daten

Basis	Neutralvernetzendes 1K Silikon
Konsistenz	pastös, standfest
Empfohlene Schichtstärke	6
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.43
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +40 °C
Klebefrei (min.)*	60
Offene Zeit (min.)*	15
Temp. Beständigkeit	-50 °C bis +150 °C
Bruchdehnung (%)*	260
Shore A Härte*	38
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm ²)*	0.7
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	1.06

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
1895.0760.20	Patrone 310 ml, schwarz Karton à 12 Patronen	● schwarz	360
1895.0960.20	Beutel 600 ml, schwarz Karton à 20 Beutel	● schwarz	360

* siehe Datumsangabe