

Polyester Spritzfüller

Spritzspachtel

Produktvorteile

- ▶ sehr hohe Füllkraft
- ▶ schnelle Trocknung
- ▶ gute Haftung
- ▶ leicht schleifbar



Polyester Spritzfüller / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zum Auffüllen von Unebenheiten, starken Schleifspuren, sowie grob vorgearbeiteten Reparaturstellen



GYSO-Tipp

Polyester Spritzfüller muss vor dem Überlackieren mit 1K / 2K Füller isoliert werden



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 6377



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 6377

Technische Daten

Basis	Polyester
Konsistenz	flüssig
Härter	Peroxyde
Mischverhältnis nach Volumen	950 ml : 50 ml (5 %)
Mischverhältnis nach Gewicht	30:1 (z.B. 300 g : 10 g)
Verdünnung	max. 5%
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +25 °C
Düsenöffnung (mm)	2.5 - 3.0
Topfzeit*	30 min. bei 20 °C
Lufttrocknung (min.)	180 min +20 °C
Ofen Trocknung*	30 min. bei 60 °C

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
6377.1180.10	Dose 1 Liter, grau inkl. Härter, Karton à 6 Dosen	 grau	360

* siehe Datumsangabe