


Pistolet BASIC

PU-Schaum für Pistolenverarbeitung

Produktvorteile

- ▶ verrottungsfest
- ▶ sehr hohe Ausbeute
- ▶ schneidbar nach ca. 40 min
- ▶ lange Haltbarkeit
- ▶ hohe Schall- und Wärmedämmeigenschaften
- ▶ sehr emissionsarm – EC1 PLUS



Pistolet BASIC / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zum schall- und wärmedämmenden Abdichten und Isolieren von Türzargen, Fensterfutter, Rollladenkästen gegen und Ausschäumen von Mauer- und Deckendurchbrüchen, Fugen oder kleinen Hohlräumen usw.



GYSO-Tipp

PU-Schaumdosen sollten wenn immer möglich stehend gelagert werden.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 6490



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 6490

Technische Daten

Basis	Polyurethan
Raumgewicht*	20 kg/m ³
Verarbeitungstemperatur Dose	+10 °C bis +30 °C
Verarbeitungstemperatur Umgebung	+0 °C bis +30 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund	+0 °C bis +30 °C
Ausbeute freigeschäumt*	41
Ausbeute fugengeschäumt*	33
Klebefrei (min.)*	10
Schneidbar (min.)*	40
Temp. Beständigkeit	-50 °C bis +90 °C
Schalldämm-Mass RST;W (dB)	62
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	1.4
EMICODE	EC 1 PLUS

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
6490.1020.00	Dose 750 ml Karton à 12 Dosen	○	360
6490.1020.10	Dose 750 ml Karton à 12 Dosen	○	360

* siehe Datumsangabe