

Pistolet 365

PU-Schaum, all Season

Produktvorteile

- ▶ verrottungsfest
- ▶ sehr hohe Ergiebigkeit
- ▶ Verarbeitung bei Minus-Temperaturen möglich
- ▶ schneidbar nach ca. 25 Min.
- ▶ lange Haltbarkeit
- ▶ hohe Schall- und Wärmedämmeigenschaften
- ▶ sehr emissionsarm – EC1 PLUS



Pistolet 365 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zum luftdichten Abdichten sowie zur wärme- und schalldämmenden Isolierung bei der Montage von Türzargen, Fensterfutter und Rollladenkästen
- ▶ zum Ausschäumen von Mauer- und Deckendurchbrüchen, Fugen oder kleinen Hohlräumen, Verputzstützen, Schalungselementen usw., als Klebeschau für Dämmplatten aus Polyurethan, sowie für Perimeterdämmungen aus EPS oder XPS



GYSO-Tipp

Material nicht unter +5 °C Dosentemperatur verarbeiten. Bei kühlen Temperaturen Dose langsam auf ca. +20 °C erwärmen. ACHTUNG: Bei Temperaturen über +50 °C besteht Berstgefahr der Dosen.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 6505



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 6505

Technische Daten

Basis	Polyurethan	
Raumgewicht*	16 kg/m ³	
Verarbeitungstemperatur Dose	+5 °C bis +30 °C	
Verarbeitungstemperatur Umgebung	-10 °C bis +30 °C	
Verarbeitungstemperatur Untergrund	-10 °C bis +30 °C	
Ausbeute freigeschäumt*	45	
Ausbeute fugengeschäumt*	40	
Klebefrei (min.)*	10	
Schneidbar (min.)*	25	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +80 °C	
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0.036 W/m*K	
Bruchdehnung (%)*	25	
Baustoffklasse	B2	DIN 4102-1
EMICODE	EC 1 PLUS	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
6505.1020.00	Dose 750 ml Karton à 12 Dosen		beige	360
6505.1020.10	Dose 750 ml Karton à 12 Dosen		beige	360

* siehe Datumsangabe