



Miracol 6274

Produkt

Wasser- und wärmebeständiger Holzleim D4, geeignet für den Fensterbau

Anwendungsbereich

Fenster- und geschützte Fassadenteile. Allgemeine Klebungen in der Holzindustrie, einschließlich Eckverbindungen, Lamellierungen und Keilzinkungen, bei erhöhter Feuchtigkeitsbeanspruchung.

Geeignet für Hochfrequenz.

Besondere Eigenschaften: Erfüllt FFF-FKS-EMPA Richtlinie 08.03/2013

Verarbeitung

Holzfeuchtigkeit	Innenanwendung: 8 % bis 10 % Aussenanwendung: 11 % bis 15 %
Vorbehandlung Klebeflächen	Die Klebeflächen müssen eben, sauber, staubfrei und fettfrei sein.
Pressdruck	mindestens 0.10 N/mm ² (1.0 kg/cm ²)
Auftragsart	Einseitig, beidseitig bei Harthölzern und Zapfenverleimungen
Presszeit	+ 20 °C mind. 10 Minuten + 35 °C 6 bis 10 Minuten + 80 °C 1.5 bis 2 Minuten
Weiterverarbeitung	Nach 1 bis 10 Std. je nach Konstruktion und Arbeitsbedingungen.
Besonders	Die endgültige Wasserbeständigkeit bildet sich nach ca. 7 Tagen aus.
Verfärbungen	Gerbstoffreiche Hölzer können durch Kontakt mit Eisen dunkel verfärben
Reinigung	Mit lauwarmem Wasser solange der Klebstoff nicht abgebunden hat

Technische Daten

Basis	Polyvinylacetat Dispersion (PVAc)
Konsistenz	Flüssigkeit
Farbe	weiss
Viskosität	3000 mPa·s (Brookfield + 23 °C/ 20rpm)
pH-Wert	ca. 3
Festkörpergehalt	ca. 46 %
Offene Zeit (ohne Härter)	bis 8 Minuten
Verbrauch	80 bis 150 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	+ 10 °C bis + 30 °C
Wasserbeständigkeit	D4 mit Miracol Härter 9504 (EN 204-D4)
Wärmebeständigkeit	> 7 N/mm ² EN 14257 WATT 91



Miracol 6274

Haltbarkeit

Beachten Sie das aufgedruckte Verbrauchsdatum.

Sicherheitshinweise

Alle Informationen zu Sicherheit und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagerung

In dicht verschlossenen Originalgebinden bei + 15 °C bis + 25 °C trocken lagern. Vor Frost schützen. Vor Gebrauch umrühren. Beachten Sie das auf dem Gebinde aufgedruckte Verbrauchsdatum.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neuste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für die Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.