

Contact Metal

Kontaktklebstoff wärmefest

Produktvorteile

- ▶ beständig gegen hohe Temperaturen bis +100 °C
- ▶ geringe Geruchsbelästigung
- ▶ kurze Fixierzeit
- ▶ gute Haftung auch bei niedrigen Temperaturen



Contact Metal / Datenblatt

Anwendung

- ▶ klebt saugende und nichtsaugende Untergründe
- ▶ ideal für Reparaturarbeiten
- ▶ für viele Metallarten geeignet



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1266



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1266

Technische Daten

Basis	Polychloropren	
Viskosität (mPa*s)*	3000	bei +20 °C
Empfohlene Holzfeuchte	6 % bis 12 %	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	0.88	
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +35 °C	
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C	
Empfohlener Pressdruck	2-3 kg/cm²	
Ablüftzeit (min.)*	ca. 5 -10 Min, bei 20 °C	
Verbrauch*	150-200 g/m² (pro Seite)	
Offene Zeit (min.)*	20	
Temp. Beständigkeit	-20 °C bis +100 °C	
Endfestigkeit (d)	1	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
1266.8503.50	Tube à 120 g Karton à 10 Tuben	○	1080

* siehe Datumsangabe

Contact Metal / Datenblatt