

Silox H

Fensterkitt für Fasenversiegelung

Produktvorteile

- ▶ witterungs- und UV-beständig
- ▶ schnellverfestigend und strapazierfähig
- ▶ lösemittelfrei
- ▶ spritzbar aus der Kartusche
- ▶ verträglich mit diversen Randverbunden von Isoliergläsern
- ▶ VSG-verträglich
- ▶ überstreichbar bei Anwendungen gemäss DIN 52452-4
- ▶ wartungsfrei
- ▶ universelle Selbsthaftung auf den meisten Lacken und Lasuren



Silox H / Datenblatt

Anwendung

- ▶ ideal für die Sanierung von historischen Holz- und Stahlfenstern
- ▶ zur perfekten Versiegelung von Einfachgläsern in Holz- und Stahlrahmen sowie für dünnen Isolier- und Vakuumgläser



GYSO-Tipp

Nicht mit wässrigen Lacken und Lasuren überstreichen. Alle Farben nach NCS oder RAL erhältlich.
Mindestmenge 20 Kartuschen, Lieferfrist 3-4 Wochen. Preise auf Anfrage.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0026



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0026

Technische Daten

Basis	Modifizierte Siloxanharze
Konsistenz	Pastös
Spezifisches Gewicht Lieferzustand*	1,2 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	von + 5 °C bis + 40 °C
Lagertemperatur	zwischen + 5 °C und + 25 °C
Hautbildungszeit nass bestäubt (min.)*	30
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	3
Temp. Beständigkeit	ca. - 50 °C bis + 150 °C
Shore A Härte*	40
Überstreichbarkeit	8 bis 24 Stunden

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
0026.0310.10	Patrone 310 ml, altweiss Karton à 20 Patronen	 altweiss	270
0026.0310.20	Patrone 310 ml, mittelbraun Karton à 20 Patronen	 mittelbraun	270

* siehe Datumsangabe