


Miranit Record 8020

Universeller Kontaktklebstoff

Produktvorteile

- ▶ bis +120 °C temperaturbeständig
- ▶ zu verklebende Teile haften sofort
- ▶ für Warm- und Kaltverklebungen
- ▶ kurze Ablüftzeit
- ▶ einfaches auftragen durch Pinsel, Spachtel, Auftragswalze usw



Miranit Record 8020 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ klebt saugende und nichtsaugende Untergründe
- ▶ für viele Gummiarten geeignet
- ▶ ideal für Reparaturarbeiten



GYSO-Tipp

Vor dem zusammenbringen der Fügeteile auf korrekte Ablüftzeit (Fingertest) achten.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1480



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1480

Technische Daten

Basis	Polychloroprene	
Konsistenz	flüssig, gut streichfähig	
Viskosität (mPa*s)*	3000	Brookfield
Feststoffanteil*	25%	
Empfohlene Holzfeuchte	6 bis 12 %	
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25 °C (- Unter +15 °C und über 80 % Luftfeuchtigkeit nicht kleben)	
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C	
Ablüftzeit (min.)*	10 bis 15 min (Fingertest)	
Verbrauch*	200 bis 250 g/m ² pro Seite	
Offene Zeit (min.)*	35	
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +100 °C	
Zugscherfestigkeit (N/mm ²)	3	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
1480.8020.00	Pinseldose 300 g (330 ml) Karton à 6 Pinseldosen	○ gelb-transparent	360
1480.8020.01	Dose à 650 g Karton à 12 Dosen	○ gelb-transparent	360
1480.8020.02	Kanister à 4,5 kg	○ gelb-transparent	360
1480.8020.03	Kanne à 9 kg	○ gelb-transparent	360
1480.8020.50	Tube à 120 g Karton à 24 Tuben	○ gelb-transparent	1080

* siehe Datumsangabe