


Combi EcoFoam

PU-Schaum, Low MDI

Produktvorteile

- ▶ geringer Gehalt an monomeren Isocyanaten
- ▶ keine schädlichen Emissionen während der Anwendung
- ▶ ohne Pistole verarbeitbar – Adapterröhrchen inklusive
- ▶ hohe Ausbeute bis 28 l
- ▶ hohe Wärme- und Schalldämmung
- ▶ verrottungsfest und alterungsbeständig



Combi EcoFoam / Datenblatt

Anwendung

- ▶ Abdichten, Wärme- und Schalldämmen bei der Montage von Fenster- und Türrahmen
- ▶ Ausschäumen von Mauer- und Deckendurchbrüchen, Fugen, Rissen und Spalten
- ▶ Füllen und Isolieren von Hohlräumen zwischen Wänden und Rohrleitungen



GYSO-Tipp

Dose vor Gebrauch mindestens 30-mal kräftig schütteln, Adapter aufschrauben, Verarbeitung mit Ventil nach unten.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 6520



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 6520

Technische Daten

Basis	Polyurethan
Verarbeitungstemperatur Dose	+10 °C bis +30 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund	+0 °C bis +30 °C
Ausbeute freigeschäumt*	28 Liter
Schneidbar (min.)*	40
Hautbildung (min.)*	8
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Komplette Aushärtung	24 Stunden
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0.036 W/m*K
Schalldämm-Mass RST;W (dB)	60
Brandklassifizierung	F

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
6520.1020.00	Dose 700 ml Karton à 12 Dosen	○	360

* siehe Datumsangabe

Combi EcoFoam / Datenblatt