

Antidröhn PSK 10

Technisches Datenblatt

Produkt

Antidröhnplatte aus bitumgetränkter, gepresster Wollfilzpappe schwarz, einseitig selbstklebend. Für Fassadenbleche, Fensterbänke, Pfeilverkleidungen, Badewannen, Maschinen- und Apparategehäusen, Bodenblechen im Metall- sowie Fahrzeugbau.

Anwendungsbereich

Zur Schalldämmung, vibrationshemmend, vermindert Resonanzerscheinungen, bei dünnwandigen Metallkonstruktionen.

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Platte auf gewünschtes Mass zuschneiden, Abdeckfolie abziehen. Platte ohne Lufteinschlüsse aufkleben und gut andrücken oder mit einer Hartgummirolle gut anrollen. Volle Klebekraft wird nach ca. 12 Stunden erreicht.

Technische Daten

Basis	Bitumengetränkte Wollfilzpappe, gepresst
Dicke (mm)	2
Flächengewicht (g/m ²)*	2.2
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	0.19
Verarbeitungstemperatur	+18 °C bis +25 °C
Temp. Beständigkeit	-35 °C bis +100 °C

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Sonderformate

Zuschnitte auf Anfrage



Ergänzungen

Bei Anwendungen über Kopf oder vertikal ist eine zusätzliche mechanische Sicherung notwendig. Vor UV-Einwirkung schützen.

Anmerkung

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes. Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch