



Bostik 1517 R

COLLE SPÉCIALE MONOCOMPOSANT

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUIT INTELLIGENTS

- résistante à la chaleur et aux intempéries
- pour l'intérieur et l'extérieur

DOMAINE D'APPLICATION

Colle spéciale monocomposant, résistante à la chaleur et aux intempéries pour le collage de Neoprene®, caoutchouc mousse, cuir, toile, PVC dur, caoutchouc naturel, butylcaoutchouc, polyuréthane, mousse rigide et souple, Vulkollan®, panneaux stratifiés et cartons les uns sous les autres ainsi que sur bois, aluminium, acier et plaques d'amiante-ciment.

Non adaptée au Styropor®, polyéthylène ni au PTFE

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Préparation de la colle et des surfaces à coller: Éliminer la poussière, la saleté, la graisse et l'humidité des surfaces à coller. Produit de nettoyage approprié: SOLVENT 300 ou essence de lavage. Avant le collage, stocker la colle et les surfaces à coller pendant au moins 24 heures à température ambiante normale. Bien mélanger la colle avant de la sortir de l'emballage. Pour de meilleures valeurs de résistance, notre primaire pour métaux BOSTIK 9252 est disponible pour le traitement du métal. Appliquer le primaire BOSTIK 9252 PRIMER de manière homogène ; laisser sécher pendant env. 60 minutes ou plus.

Méthode de travail :

a) Seulement pour les bâches en plastique, les mélanges de caoutchouc synthétiques et naturels et le collage du cuir: Rugosifier les deux surfaces à coller avec du papier de verre ou éliminer p.ex. le talc qui adhère à la surface à l'aide d'une brosse métallique, frotter avec un chiffon imbibé de solvant.

b) Collage à froid: Appliquer la colle de manière homogène sur les deux pièces à l'aide d'un pistolet pulvérisateur ou d'une machine à couler. (Prétraiter les surfaces absorbantes ou rugueuses, laisser sécher pendant env. 30 min). Laisser durcir la colle appliquée (voir test du toucher !) Au moment venu, joindre avec précision les surfaces à coller puis presser, frotter ou passer vigoureusement au rouleau. Ne pas taper ! BOSTIK 1517 est une colle de contact ; les pièces sont immédiatement collées. Aucune correction n'est possible.

c) Collage à chaud: Appliquer la colle comme décrit au point b). Laisser sécher complètement la colle appliquée. Réactiver les deux pièces à coller par un apport de chaleur 60 - 80 °C (env. 2 - 5 min., selon l'épaisseur du matériau), coller et presser immédiatement. Comme source de chaleur, il convient d'utiliser une lampe infrarouge, un chauffage soufflant ou une presse à chaud.

Options pour l'application :

Pistolet pulvérisateur ou machine à couler.



Explication (test du toucher):

Le bon moment pour procéder au collage est lorsqu'aucun résidu de colle ne reste sur le doigt après le contact, mais que la colle est encore gluante. Cette méthode est plus sûre qu'une indication théorique du temps d'attente car la vitesse d'évaporation du solvant dépend de la température ambiante et de l'humidité de l'air

INFORMATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES

Base	Polychloroprène
Couleur	Ambrée, transparente
Odeur	Ester
Solvants	Ester, aliphatique et aromatique Hydrocarbures
Nettoyant et diluant	Solvant 300
Teneur en substance solide	env. 18 %
Viscosité	60 - 70 sec. (bécher DIN - buse 5-mm)
Caractéristiques	Peut être pulvérisée et coulée
Densité	0,84 g/ml
Point d'inflammation	inférieur à 21 °C
Inflammabilité	Groupe A, classe de danger 1

PROPRIÉTÉS

Résistante à	l'action de l'eau (y compris l'eau de mer), l'essence, les acides et les alcalis dilués
Résistance à la température	- 30 °C à + 120 °C
Résistance au cisaillement	3 N/mm ² (env. 30 kg/cm ²)
Résistance au vieillissement	bonne
Décoloration	Le film de colle fonce après

APPLICATION

Temps de gommage	5 - 30 minutes (v. test du toucher)
Temps de durcissement	Env. 48 heures (à une température ambiante de 20 °C)
Consommation	250 - 400 g/m ² (selon la qualité- des surfaces)

Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil. Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue du rendu chromatique. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 03/19

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

GYSO AG | CH-8302 Kloten

Steinackerstrasse 34

Tel. +41 43 255 55 55

info@gyso.ch

www.gyso.ch

