

GYSO-Mont Bande

Produit

Bande mousse PVC élastique à pores fermés, autocollante, tendre, anthracite.

Caractéristiques

Elastique, à pores fermés, autocollante, avec surface de collage libre pour montage rapide (économie de temps environ 10 %), bien comprimable, absorbe les inégalités, résiste dans une large mesure aux intempéries, aux UV et à la putréfaction, ainsi que résistante aux champignons, aux acides et lessives faibles. Peut être scellée avec les masses d'étanchéité usuelles du marché.

Domaines d'application

Pour étancher ou amortir les vibrations dans le secteur intérieur et extérieur entre des éléments préfabriqués, des constructions en bois, des parois de séparations contre l'eau, la poussière, le bruit, les courants d'air, le chaud et le froid. Pour le montage de cadres de portes et de fenêtres, etc.

Application

Le support doit être ferme, sec, exempt de poussière, huile et graisse.

Coller la bande directement du rouleau sur le support. La bande de masquage située sur la partie non autocollante de la bande empêche l'étirement et protège la bande des souillures, elle peut être enlevée très facilement. Couper les raccords en diagonale.

Données techniques

Base	mousse tendre PVC
Structure	pores fermés
Poids volumétrique	~ 95 kg/m ³
Dureté Shore 00	~ 15
Résistance à la température	- 30 °C à + 70 °C
Température d'application	+ 5 °C à + 40 °C
Comportement d'étanchéité par compression à 90 %	étanche à l'air
60 %	étanche à l'eau
Allongement à la rupture	~ 200 %

GYSO-Mont Bande

Conditionnement

En rouleaux dans les dimensions suivantes

Largeur	Epaisseur	Rouleau	Carton
8 mm	3,0 mm	30 m	25 rlx / 750 m
6 mm	6,0 mm	15 m	33 rlx / 495 m
9 mm	6,0 mm	15 m	22 rlx / 330 m
10 mm	10,0 mm	10 m	20 rlx / 200 m
12 mm	10,0 mm	10 m	36 rlx / 360 m
15 mm	15,0 mm	6 m	30 rlx / 180 m
Couleur		anthracite	
Conservation		6 mois dès la date de production (hors poussière, au frais et au sec)	

Particularités

Partie autocollante libre pour montage rapide, gain de temps environ 10 %.

Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.