



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 0540

Glastic 475 HM LC

Colle pour pare-brise MS, sans primaire, 60 min

Caractéristiques

- utilisation du véhicule après 60 min
- peut s'appliquer sans primaire
- sans solvants, isocyanates ni silicone
- très forte adhérence initiale
- avec certificat crashtest



Application

- pour le collage direct de vitres de véhicules
- convient pour voitures, bus et camions



Avant chaque collage, il est nécessaire de bien nettoyer le support avec GYSO-Nettoyeur 100.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 0540

Spécifications techniques

Base	polymère à silane modifié	
Consistance	ferme	
Poids spécifique (g/cm³)*	1.35	
Température d'application	+5 °C à +40 °C	
Temps en pot*	max. 15 min (23 °C/50 % HRA)	
Utilisation du véhicule (min)	60	FMVSS 212/208
Séchage à cœur après 24 h (mm)	3.5	23 °C / 50 % HRA
Séchage à cœur après 48 h (mm)	4.5	23 °C / 50 % HRA
Diminution de volume (%)*	3	DIN EN ISO 10563
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C	
Dureté Shore A*	55	DIN 53505
Contrainte d'allongement à 100 % module de Young (N/mm²)*	1.7	DIN 53504 S2
Extension à la rupture (%)*	300	DIN 53504 S2
Résistance à la traction (N/mm²)*	3.3	DIN 53504 S2

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
0540.0640.20	cartouche 290 ml, noir carton 12 cartouches	 noir	CHF 24.00 Prix par cartouche
0540.0800.20	sachet 400 ml, noir carton 16 sachets	 noir	CHF 29.50 Prix par sachet