



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1044

Colle à bois Universelle

Colle à dispersion universelle

Caractéristiques

- ▶ temps ouvert court de dix minutes
- ▶ sans solvants
- ▶ D2 selon EN 204 (utilisation intérieure)



Application

- ▶ utilisation en intérieur uniquement
- ▶ idéale pour types de bois usuels et matériaux dérivés du bois



L'humidité du bois doit être de 13 % au maximum.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1044

Spécifications techniques

Base	acétate de polyvinyle
Viscosité (mPa*s)*	10000
Teneur en corps solides*	47 %
Humidité du bois recommandée	max. 13 %
Consommation*	100 g/m ²
Temps ouvert (min)*	10
Force de pression recommandée	min. 3 kg/cm ²
Durée de pression*	15 min / 25 °C
Résistant aux rayures	2,5 h à 20 °C
Solidité finale (j)	3
Résistance à l'eau	D2 EN 204

* Il s'agit ici d'une valeur approximative