



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 1508

Mirapur 9700 Fiber

Colle de construction renforcée de fibres

Caractéristiques

- résistance à la température à courte durée 180 °C
- renforcée de fibres
- temps ouvert 7 minutes
- application très simple
- résistance à l'eau D4



Application

- pour le collage de raccords d'angle sur fenêtres et portes en aluminium
- idéale pour la réparation de chants de meubles endommagés ou décollés
- convient spécialement pour la fabrication de garnitures de portes ainsi que pour le collage sans joint de bois, contreplaqué, panneaux de particules ou de fibrociment
- pour un collage résistant à la chaleur et à l'eau



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1508

Spécifications techniques

Base	polyuréthane	
Consistance	pâteuse, ferme	
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.14	
Température de stockage	+15 °C à +30 °C	
Température d'application	+7 °C à +35 °C	
Humidité du bois recommandée	8 - 16 %	
Quantité de colle / Application de la colle	env. 200 g/m ²	
Formation de pellicule (min)*	7	
Temps de formation de pellicule pulvérisée humide (min)*	3	
Force de pression recommandée	0,25 N/mm ² (2,5 kg/cm ²)	
Solidité finale (j)	7	
Résistance à la température	-30 °C à +80 °C	
Résistance à la température à court terme	+180 °C	
Résistance à la chaleur	10,5 N/mm ²	EN 14257 WATT 91
Résistance à l'eau	D4	EN 204-D4

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1508.9700.04	cartouche 310 ml/353 g carton 12 cartouches		CHF 12.30 Prix par cartouche