



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 1583

Mirapur 9110

Ferme, temps ouvert 10 minutes

Caractéristiques

- ▶ la colle ne glisse pas
- ▶ respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO
- ▶ application très simple
- ▶ résistance à l'eau D4
- ▶ temps ouvert 10 minutes
- ▶ résistance à la température env. +135 °C



Application

- ▶ particulièrement adaptée pour les assemblages vissés dans la construction bois
- ▶ collages de bois et matériaux dérivés du bois qui doivent être résistants à l'eau et aux intempéries



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1583

Spécifications techniques

Base	prépolymère de polyuréthane
Consistance	pâteuse, ferme
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.11
Température d'application	+10 °C à +30 °C
Humidité du bois recommandée	6 à 18 %
Quantité de colle / Application de la colle	en chenilles d'un côté - des deux côtés pour les bois durs
Consommation*	150 à 300 g/m ²
Temps ouvert (min)*	10
Force de pression recommandée	0,1 à 0,8 N/mm ² . La force de pression appliquée doit garantir un joint parfaitement ajusté.
Traitement ultérieur (min)	60
Résistance à la chaleur	+135 °C EN 14292
EMICODE	EC 1

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1583.9110.04	sachet 600 ml carton 12 sachets	 opaque	CHF 13.90 Prix par sachet