



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 0220

Flexacryl 350

Pour le secteur du bois

Caractéristiques

- ▶ très élastique
- ▶ à faible odeur
- ▶ à très faible émission
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ à faible rétraction (15 - 18 %)



Application

- ▶ joints de raccord avec léger mouvement en intérieur
- ▶ fenêtres et fabrication de meubles



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR



No groupe 0220

Spécifications techniques

Base	ester acrylique	
Consistance	pâteuse, ferme	
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.6	
Température d'application	+5 °C à +30 °C	
Diminution de volume (%)*	16	
Peut être peint	après env. 1 semaine	
Résistance à la température	-20 °C à +80 °C	
Dureté Shore A*	18	
Résistance à la traction (N/mm ²)*	0.35	ISO 37
EMICODE	EC 1 PLUS	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
0220.0760.99	cartouche 310 ml, blanc carton 12 cartouches	 blanc	CHF 6.90 Prix par cartouche
0220.0760.10	cartouche 310 ml, gris carton 12 cartouches	 gris	CHF 6.90 Prix par cartouche
0220.0760.70	cartouche 310 ml, brun carton 12 cartouches	 brun	CHF 6.90 Prix par cartouche