



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 9185

SL C910 XPRESS

Masse de lissage et de nivellement rapide

Caractéristiques

- ▶ autonivelante
- ▶ à prise rapide
- ▶ à faible tension
- ▶ s'étire en couche mince
- ▶ prête pour la pose après trois heures
- ▶ répond aux exigences EC1



Application

- ▶ pour lisser, égaliser et niveler chapes, chapes rapides et dalles en béton brut en intérieur
- ▶ convient sur chapes en asphalte coulé pour des couches d'épaisseur de 1 à max. 10 mm
- ▶ pour la préparation du support avant travaux de parquet ou revêtement de sol ainsi que carrelage ou dallage



L'épaisseur d'une seconde couche peut être d'au maximum 1/3 de l'épaisseur de la première couche.

Respectez à cet effet les indications des fiches techniques correspondantes.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 9185

Spécifications techniques

Base	ciment enrichi de résine synthétique	
Rapport de mélange selon poids	6,0 l eau pour 25 kg poudre	
Température de stockage	Conserver au sec. Protéger de l'humidité.	
Température d'application de l'environnement	+18 °C à +25 °C	
Température d'application du support	min. +15 °C	
Nettoyage	résidus de produit non durci : à l'eau ou avec Niboclean PRO	
Épaisseur de couche recommandée (mm)	1 - 10 mm	
Consommation*	1,5 kg/m ² pour 1 mm d'épaisseur de couche	
Première mise en charge (min)	180	23 °C / 50 % HRA
EMICODE	EC 1	
GISCODE	ZP 1 - faible teneur en chromate selon EU-VO 1907/2006 (REACH)	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
9185.1910.20	sac 25 kg palette 42 sacs (1'050 kg)		CHF 1.95 Prix par kg