



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1505

# Mirapur 9595 Turbo

PUR à deux composants pour réparations rapides

## Caractéristiques

- ▶ les zones réparées peuvent être retravaillées après 2-3 minutes
- ▶ manipulation facile grâce à la buse-mélangeur
- ▶ temps de durcissement env. 5 minutes



## Application

- ▶ solution pour le remplissage et la réparation de trous de forage fragilisés, etc.
- ▶ colle les matériaux les plus divers en quelques minutes



**Il faut changer la buse après chaque utilisation - c'est pourquoi nous recommandons l'achat de buses-mélangeurs supplémentaires.**



## Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1505

## Spécifications techniques

Base	polyuréthane		
Consistance	visqueuse		
Température de stockage	+15 °C à +25 °C		
Température d'application	+10 °C à +30 °C		
Temps ouvert (min)*	5	23 °C / 50 % HRA	
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C		

\* Il s'agit ici d'une valeur approximative

## Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1505.9595.18	seringue double 28 g carton 20 seringues	<input type="checkbox"/>	<b>CHF 15.80</b> Prix par cartouche
1505.9595.30	sans emballage blister carton 10 x 28 g	<input type="checkbox"/>	<b>CHF 126.00</b> Prix par carton