



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 6074

F41 Filler Wet

Surfaceur mouillé sur mouillé

Caractéristiques

- ▶ séchage rapide
- ▶ surface lisse
- ▶ excellentes propriétés d'étalement
- ▶ poussière de peinture minimale, même en cas d'utilisation à haute température



Application

- ▶ durée de réparation raccourcie, consommation d'abrasifs réduite (en comparaison avec les surfaceurs qu'il faut poncer)
- ▶ peut s'appliquer sans ponçage sur les pièces originales peintes par cataphorèse



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR



No groupe 6074

Spécifications techniques

Base	acryle
Consistance	liquide
Durcisseur	isocyanate
Rapport de mélange selon le volume	4 : 1 : 2
Rapport de mélange selon poids	100:16:35
Température d'application	+15 °C
Temps de ventilation (min)*	15 min à 20 °C / peut se peindre
Ponçage à sec	P360 - P500
Ouverture de la buse (mm)	1.3 -1.4mm
Séchage à l'air (min)	120 min 20°C / 20 min 60°C
Séchage aux IR (min)	10 - 20 min
Ponçage mouillé	P600 à P1000

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
6074.1000.10	surfaceur mouillé sur mouillé blanc, boîte 1 l	 blanc	CHF 33.00 Prix par boîte
6074.1000.20	surfaceur mouillé sur mouillé noir, boîte 1 l	 noir	CHF 33.00 Prix par boîte