



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 6460

PUR S

Mousse PU à un composant avec adaptateur

Caractéristiques

- ▶ ne se désagrège pas
- ▶ très grand rendement
- ▶ applicable sans pistolet
- ▶ longue durée de conservation
- ▶ bonnes propriétés d'isolation phonique et thermique
- ▶ à très faible émission - EC1 PLUS



Application

- ▶ pour l'étanchéité et l'isolation d'encadrements de portes, cadres de fenêtres, caissons de stores, pour remplir de mousse des percements de murs et plafonds, joints ou petites cavités, etc.
- ▶ utilisable pour le collage de panneaux d'isolation



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 6460

Spécifications techniques

Base	polyuréthane
Poids volumique*	19 kg/m ³
Hors collage (min)*	10
Peut être découpé (min)*	40
Température d'application	+5 °C à +25 °C
Rendement moussé libre*	37
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C
Résistance à la température à court terme	jusqu'à +130 °C
Indice d'isolation acoustique RST,W (dB)	62
Résistance à la traction (N/mm ²)*	1.8
EMICODE	EC 1 PLUS

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
6460.1020.00	boîte 750 ml carton 12 boîtes		CHF 10.80 Prix par boîte