

Miracol 6360 Universal

Colle à dispersion D3, universelle

Caractéristiques

- utilisation universelle
- résistance à l'humidité D3
- temps ouvert env. 8 min
- temps de pression env. 10 min/20 °C
- pour collages à froid ou à chaud
- très appropriée pour Minergie-ECO



Miracol 6360 Universal / fiche produit

Application

- pour le collage de tous les bois usuels, matériaux dérivés du bois ainsi que panneaux stratifiés et supports de pose en bois
- convient pour collages à froid ou à chaud
- pour utilisations en intérieur



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1002



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1002

Spécifications techniques

Base	dispersion d'acétate de polyvinyle (PVAc)	
Consistance	liquide	
Viscosité (mPa*s)*	8000	Brookfield
Teneur en corps solides*	46.5 %	
Dilution	à l'eau	
Valeur pH*	5	
Poids spécifique (g/cm³)*	1.04	
Température de stockage	+15 °C à +25 °C	
Température d'application	+10 °C à +30 °C	
Humidité du bois recommandée	6 à 12 %	
Temps ouvert (min)*	15	
Force de pression recommandée	0,25 N/mm² (2,5 kg/cm²)	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1002.6360.02	bidon 5 kg	○	
1002.6360.04	bidon 25 kg avec raccord robinet	○	
1002.6360.07	jerrycan 10 kg	○	
1002.6360.09	jerrycan 20 kg	○	
1002.6360.61	flacon 750 g carton 9 flacons	○	

Miracol 6360 Universal / fiche produit