

Miracol 8F1 Waterproof

Colle à dispersion PVAc, résistance à l'eau D3/D4

Caractéristiques

- ▶ temps de pression court
- ▶ résistance à la chaleur WATT 91
- ▶ résistance à l'eau D3 / D4
- ▶ travaux ultérieurs possibles rapidement
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO
- ▶ bidon adapté au système de robinet KALTEX



Application

- ▶ convient pour les assemblages par collage, dans l'industrie de transformation du bois, sous hautes contraintes d'humidité comme par ex. éléments de fenêtres et de façades protégés en extérieur
- ▶ convient pour les collages à chaud à haute fréquence
- ▶ après l'ajout de Miracol Durcisseur 9504, peut aussi être utilisée pour lamellisation et aboutage



GYSO-Tipp

Pour un collage idéal, humidité du bois entre 6 et 12 % env.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1100

Miracol 8F1 Waterproof / fiche produit



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1100

Spécifications techniques

Base	dispersion d'acétate de polyvinyle	
Consistance	liquide	
Viscosité (mPa*s)*	8500	Brookfield
Durcisseur	Miracol Durcisseur 9504	
Rapport de mélange selon poids	100 : 5	
Teneur en corps solides*	50 %	
Dilution	à l'eau	
Valeur pH*	3	
Poids spécifique (g/cm³)*	1	
Température de stockage	+15 °C à +25 °C	
Température d'application	+10 °C à +30 °C	
Humidité du bois recommandée	6 à 12 %	
Temps ouvert (min)*	8	20 °C / 50 % HRA
Force de pression recommandée	0,25 N/mm² (2,5 kg/cm²)	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1100.6270.01	flacon 750 g carton 9 flacons	○	
1100.6270.02	bidon 5 kg	○	
1100.6270.04	bidon 25 kg avec raccord robinet	○	
1100.6270.07	jerrycan 10 kg	○	
1100.6270.17	IBC, container 1100 kg	○	
1100.6270.18	IBC, container 650 kg	○	
1100.6270.50	flacon 300 g carton 12 flacons	○	