

Flexacryl 350

Pour le secteur du bois

Caractéristiques

- ▶ très élastique
- ▶ à faible odeur
- ▶ à très faible émission
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ à faible rétraction (15 - 18 %)



Application

- ▶ joints de raccord avec léger mouvement en intérieur
- ▶ fenêtres et fabrication de meubles



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0220

Flexacryl 350 / fiche produit



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0220

Données techniques

Base	ester acrylique	
Dureté Shore A*	18	
Peut être peint	après env. 1 semaine	
Résistance à la température	-20 °C à +80 °C	
EMICODE	EC 1 PLUS	
Résistance à la traction (N/mm²)*	0.35	ISO 37
Poids spécifique (g/cm³)*	1.6	
Consistance	pâteuse, ferme	
Diminution de volume (%)*	16	
Température d'application	+5 °C à +30 °C	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Prix
0220.0760.99	cartouche 310 ml, blanc carton 12 cartouches		blanc	
0220.0760.10	cartouche 310 ml, gris carton 12 cartouches		gris	
0220.0760.70	cartouche 310 ml, brun carton 12 cartouches		brun	

Flexacryl 350 / fiche produit