

Flamm Cryl 365

Masse d'étanchéité protection incendie acrylique

Caractéristiques

- ▶ très appropriée pour Minergie ECO
- ▶ sans halogènes
- ▶ application facile
- ▶ excellente compatibilité avec les peintures
- ▶ difficilement inflammable
- ▶ large spectre d'adhérence



Application

- ▶ étanchéité de joints de raccord avec contraintes de dilatation modérées
- ▶ étanchéité coupe-feu
- ▶ étanchéité d'encadrements de fenêtres et portes



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0235

Flamm Cryl 365 / fiche produit



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0235

Données techniques

Base	dispersion-acrylique	
Consistance	pâteuse, ferme	
Viscosité (mPa*s)*	1.60	
Température d'application	+5 °C à +40 °C	
Formation de pellicule (min)*	10	+23 °C / 50 % HRA
Vitesse de durcissement à cœur (mm/24 h)*	2	+23 °C / 50 % HRA
Diminution de volume (%)*	15	
Résistance à la température	-25 °C à +80 °C	
Dureté Shore A*	25	
Peut être peint	après env. 1 semaine	
Déformation totale admissible (%)	12.5 %	
Classe de matériaux de construction	B2	
Indice incendie	5.3	
Agrément AEAI	17108	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Conservation (jours)*
0235.0760.99	cartouche 310 ml, blanc carton 12 cartouches	○	blanc	720

* voir date indiquée

Flamm Cryl 365 / fiche produit