

FlexSil 777

Colle de montage silicone

Caractéristiques

- utilisation universelle
- résistante aux UV
- résistante aux intempéries
- résistante à la température
- compatible avec les verres synthétiques
- compatible avec les feuilles PVB des verres de sécurité feuilletés
- très appropriée pour Minergie-ECO



FlexSil 777 / fiche produit

Application

- pour le collage égalisateur de tensions de divers matériaux tels que verre, métal, HPL ainsi que divers synthétiques entre eux ainsi que sur béton ou maçonnerie
- spécialement adaptée aux installations à haute température ou fortement exposées aux UV dans la construction métallique, de façades et la vitrerie



GYSO-Tipp

Peut s'utiliser pour le collage de cales de vitrage sur l'étanchéité secondaire d'un verre isolant avec une quantité de colle maximale de 0,5 cm³.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1894



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1894

Données techniques

Base	silicone à base de durcisseur alcoxyde	
Consistance	pâteuse, ferme	
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.40	ISO 1183-1
Température d'application	+5 °C à +40 °C	
Formation de pellicule (min)*	20	+23 °C / 50 % HRA
Vitesse de durcissement à cœur (mm/24 h)*	2	+23 °C / 50 % HRA
Diminution de volume (%)*	2	
Résistance à la température	-40 °C à +150 °C	
Allongement à la rupture (%)*	480	ISO 37
Dureté Shore A*	40	ISO 37
Contrainte d'allongement à 100 % - module de Young (N/mm ²)*	1.0	ISO 37
Résistance à la traction (N/mm ²)*	3.0	ISO 37
Classe de matériaux de construction	B1	DIN 4102-1:1998
Groupe de réaction au feu	RF2	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Conservation (jours)*
1894.0760.20	cartouche 310 ml, 424 g, noir carton 12 cartouches	●	noir	270
1894.0760.10	cartouche 310 ml, 424 g, gris carton 12 cartouches	●	gris	270
1894.0960.20	sachet 580 ml, 794 g, noir carton 12 sachets	●	noir	270

* voir date indiquée

FlexSil 777 / fiche produit