

Polyflex 2K MS

Colle de montage et de construction à deux composants

Caractéristiques

- ▶ à élasticité permanente
- ▶ durcissement à cœur selon un processus sûr
- ▶ peut être poncée après durcissement
- ▶ compatible avec les peintures
- ▶ application facile avec les pistolets à cartouche usuels du commerce
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO



Polyflex 2K MS / fiche produit

Application

- ▶ pour le collage de forte adhérence et égalisateur de tensions sur supports absorbants ou non absorbants en intérieur ou en extérieur
- ▶ ne convient pas pour la réalisation de joints de dilatation



GYSO-Tipp

Pour contrôler le bon rapport de mélange, nous recommandons de procéder à un test du papillon avant le collage.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1676



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1676

Données techniques

Base	MS-polymère	
Consistance	ferme	
Viscosité (mPa*s)*	150000	
Rapport de mélange selon le volume	2:1	
Poids spécifique (g/cm³)*	1.49	+20 °C / 50 % HRA
Température d'application	+5 °C à +30 °C	
Solidité fonctionnelle (min)*	210	+20 °C / 50 % HRA
Temps ouvert (min)*	15	
Temps en pot*	30 min à 20 °C	
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C	
Résistance à la température à court terme	20 min / +200 °C	
Durcissement complet	7 jours à +20 °C/50 % HRA	
Allongement à la rupture (%)*	250	DIN 53504
Dureté Shore A*	63	DIN 53505
Résistance au cisaillement et à la traction (N/mm²)	4	EN 1465

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Conservation (jours)*
1676.0640.10	cartouche 195 ml/290 g, gris carton 12 cartouches	○ gris	720

* voir date indiquée

Polyflex 2K MS / fiche produit