

SasmoPlan Eternit

Anwendungsbereich

SASMOPLAN wird mit Gips und reine Zellulosefasern unter hohem Druck zu stabilen Platten gepresst. Der SASMOPLAN garantiert die Brandklassierung A1 „nichtbrennbar“.

Anwendung	Produkte															
	Mirapur 9110	Mirapur 9130	Mirapur 9160	Mirapur 9512	Mirapur 9514	Mirapur 9515	Mirapur 9520	Miracol 6285	Miracol 6360	Miracol 8F1	Miranit 8020	Glukon pro wmc / Glukon prime	Placol 4507	Miratherm 5107/5108/5109	Miratherm 5187/5188	Miratherm 5110/5115/5120/5125
SasmoPlan mit SasmoPlan belegen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
SasmoPlan mit HPL belegen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
SasmoPlan mit Alu roh belegen								✓			✓	✓				
SasmoPlan mit Furnier belegen								✓	✓	✓			✓			
ABS und PVC-Kanten anleimen												✓		✓	✓	✓
Furnier Kanten anleimen								✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
Massivholz Kanten anleimen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
Offene Zeit 8 Minuten								✓	✓	✓						
Offene Zeit 10 Minuten	✓			✓							✓	✓				
Offene Zeit 20 Minuten					✓								✓			
Offene Zeit 25 Minuten						✓										
Offene Zeit 30 Minuten		✓														
Offene Zeit 60 Minuten			✓				✓									
Vorbehandlung mit Primer 4345														✓	✓	✓
Doppelte Presszeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppelte Nachlagerzeit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Die Verarbeitungsdaten der Klebstoffe sind auf unseren technischen Datenblättern aufgeführt.

Verarbeitungshinweise

- Klebeflächen** Die Klebeflächen müssen eben, sauber, staub- und fettfrei sein.
- Primer 4345** Die Kanten müssen mit dem Miratherm Primer 4345 vorbehandelt werden. Der Primer darf auf der sichtbaren Oberfläche nicht eintrocknen.
- Temperatur** Bei Gips spaltet über 60°C das chemisch eingeschlossene Wasser ab. Durch den Dampfdruck, kann es beim Belegen mit dichten Materialien wie CPL/ HPL, zu Blasenbildung kommen. Es wird empfohlen, Gipsplatten nicht höher als mit 50°C zu pressen.

Klebstoffempfehlung

Sasmoplan Eternit

Konstruktion

Ein mögliches Schwinden und Quellen von Holz ist zu beachten.

Eternit Sasmoplan

Die technischen Merkblätter und Vorschriften von Eternit Sasmoplan sind in jedem Fall zu beachten.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.